



Dynacoat Clear 5000 – D1.05.13 (T)

Leírás A Dynacoat Clear 5000-t kiváló területének és megjelenésének köszönhetően a top lakkok közé soroljuk. A többcélú felhasználású lakk kiváló választás lehet a kisebb és nagyobb javításokhoz. Két rétegben alkalmazva kiváló eredményt érhetünk el; alkalmazása egyszerű és jól polírozható. A különböző Dynacoat edzők és hígítók használatával a terméket a különböző javításokhoz alakíthatjuk.

Keverési arány		2 1 10-20%	Dynacoat Clear 5000 Dynacoat Hardeners Dynacoat Thinners
Keverőléc		Használja az 1. sz. keverőlécet. No. 1	
Szórópisztoly		Szórópisztoly beállítás: 1.2-1.4 mm	Szórási nyomás: 2 -4 bar * * Lásd a szórópisztoly használati utasítását
Alkalmazás		2 x 1 réteg Először alkalmazzunk egy összefüggő, zárt réteget, majd a szikkadási idő elteltével egy teljes réteget.	
Szikkadási idő		A rétegek között: 10-15 perc 20°C-on.	Szárítás előtt: 10-15 perc 20°C-on.
Száradás		Dynacoat Hardeners	20°C-on 10-12 óra 60°C-on 30-45 perc
Egészségvédelem		Használjon megfelelő egészségvédelmi eszközt. Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.	

Részletes információt a termék műszaki adatlapjában olvashat.

TECHNICAL INFORMATION

Leírás

A Dynacoat Clear 5000-t kiváló területének és megjelenésének köszönhetően a top lakkok közé soroljuk. A többcélú felhasználású lakk kiváló választás lehet a kisebb és nagyobb javításokhoz. Két rétegben alkalmazva kiváló eredményt érhetünk el; alkalmazása egyszerű és jól polírozható. A különböző Dynacoat edzők és hígítók használatával a terméket a különböző javításokhoz alakíthatjuk.

Termék és adalékanyagok

Dynacoat Clear 5000

Hardener

Dynacoat Hardener Fast
Dynacoat Hardener Medium
Dynacoat Hardener Slow


Thinner

Dynacoat Thinner Fast
Dynacoat Thinner Medium
Dynacoat Thinner Slow

Megfelelő felületek

Oldószeres bázisfesték és átkeményedett fedőbevonatok.

Keverés



2 Dynacoat Clear 5000
1 Dynacoat Hardeners
10-20% Dynacoat Thinners

Használja az 1. sz. keverőlécet

A szórópisztoly beállítása és a szórási nyomás

Ejtőtartály 1.2-1.4 mm 2.0 – 4.0 bar,**

**Lásd a szórópisztoly kezelési útmutatóját

Alkalmazás

Hordjon fel egy összefüggő, zárt réteget. Tartson 1-150 perc szikkadási időt 20°C-on (az adagolt edzőtől/hígítótól függően). Ezután hordjon fel egy teljes réteget és a beégetés előtt tartson 10-15 perc szikkadási időt 20°C-on. A szikkadási időt befolyásolhatják a körülmények és az alkalmazás ideje.

Fazékidő

Minden Dynacoat edző 2-3 óra 20°C-on

Száradási idő

Fogás biztos 20°C-on 10 - 12 óra 60°C-on 30 -45 perc**

** A száradási idő függ az adagolt edzőtől

Infra szárító

Fogás biztos 4 perc múlva alacsony fokozaton 8 perc múlva magas fokozaton

TECHNICAL INFORMATION

Polírozható

A felület külső hőmérsékletre történő lehűlés után minimum 1 óra múlva polírozható.

Rétegvastagság

Rétegenként:	25-30 µm
A javasolt alkalmazás esetén (2 réteg):	45-60 µm

Elméleti fedőképesség

Felhordásra kész keverék 1 mikron rétegvastagságnál: ± 338 m²/liter

A gyakorlati fedőképességet sok tényező befolyásolja, így pl. a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere és körülményei.

A berendezés tisztítása

Használjon pisztolymosó folyadékot, vagy nitrocellulóz hígítót.

A termék tárolása

Az eltarthatósági idő bontatlan doboz és 20°C-on történő tárolás esetén került megállapításra. Kerüljük a nagy hőmérséklet-ingadozást.
Eltarthatósági idő: 4 év 20°C-on.

VOC

A termék káros anyag kibocsájtása felhordásra kész állapotban 592 g/liter.

Forgalmazó: AUTONET Import Magyarország Kft,

Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.

Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijkssstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com